

## ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКА 590

Низкотекучий полистирол с высокой молекулярной массой. Предназначен для производства двухосноориентированной полистирольной пленки, для экструзии вспененных изделий, таких как тара для яиц, лотки для мяса и пищераздаточные приспособления.

Химическое название: Поливинилбензол  
 Эмпирическая формула:  $[C_8H_8]_N$   
 Технические условия: ТУ 2214-126-05766801-2003

ПОКАЗАТЕЛЬ	Значение	Метод испытаний
Показатель текучести расплава, г/10 мин., при 200 °С на 5 кг нагрузки, в пределах	1,8±0,3	ASTM D-1238
Температура размягчения по Вика, °С, не ниже	98,0	ASTM D-1525
Прочность при разрыве, МПа, не менее	38,0	ASTM D-638
Прочность при изгибе, МПа, не менее	95,0	ASTM D-790
Массовая доля остаточного стирола, %, не более	0,05	По 4.10 наст. ТУ

**Форма выпуска:** Гранулы

**Упаковка:** Бумажные, полиэтиленовые или полипропиленовые мешки

**Транспортировка:** Всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Продукт, упакованный в мягкие контейнеры, может транспортироваться в открытом подвижном составе

**Хранение:** В крытом помещении на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее, чем на 5 см и от отопительных приборов не менее, чем на 1 м, в условиях, исключающих воздействие прямого солнечного света.

Информация, указанная в технической спецификации, предоставлена согласно нашим сведениям и считается верной на дату ревизии. Данная спецификация не освобождает потребителя от ответственности за проверку продукта на предмет соответствия предлагаемой области применения. Производитель не несет ответственности за любые потери или повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования данной информации.